

温度係数	Temp.Coeff.of Br:	-0.11%/°C
密度	Density:	7.5g/cm <sup>3</sup> [KJ/m <sup>3</sup> ]
ビッカース硬度	Vickers Hardness:	600Hv
引張強度	Tensile Strength:	7.5kgf/mm <sup>2</sup>
比熱	Specific Heat:	0.12k Cal/(kg°C)
キュリー温度	Curie Temperature:	310-340°C
圧縮強度	Compressive Strength	110kgf/mm <sup>2</sup>
リコイル比透磁率	Recoil permeability	1.05μrec



未来へつながる無限の可能性を秘めた磁石をお届けします。

七星通株式会社

〒193-0834 東京都八王子市東浅川町917-6-101

TEL 042-667-5856 / 042-6567-5846 FAX 042-667-5847

URL <http://shichiseitsu.co.jp> E-mail [info@shichiseitsu.co.jp](mailto:info@shichiseitsu.co.jp)