

材質 記号 Grade	残留磁束密度 Br		保磁力 Hcb		保磁力 Hcj		最大エネルギー積 (BH) max		密度 Density g/cm3	工作温度 Tw Max ℃
	kGs	mT	kOe	kA/m	kOe	kA/m	KJ/m3	MGOe		
	BN-2	3.50	350	2.5	200	7.0	560	20	2.5	4.8
BN-4	4.50	450	3.5	280	8.0	640	40	5.0	5.5	160
BN-6	5.50	550	4.5	360	8.0	640	52	6.5	5.8	160
BN-8	6.50	650	5.0	400	9.0	720	64	8.0	6.0	160
BN-8H	6.30	630	5.5	440	15.0	1200	64	8.0	6.0	160
BN-8SR	6.30	630	5.5	440	12.0	960	64	8.0	6.0	180
BN-8L	6.50	650	5.5	440	9.0	720	68	8.5	6.0	160
BN-10	7.00	700	5.5	440	9.0	720	80	10.0	6.0	160
BN-10H	7.30	730	5.5	440	9.0	720	84	10.5	6.2	160
BN-12	7.50	750	6.0	480	10.0	800	92	11.5	6.2	160
BN-12D	7.50	750	6.0	480	10.0	800	92	11.5	6.2	170
BN-12L	7.80	780	5.5	440	7.0	560	92	11.5	6.2	150
BN-13L	8.00	800	5.5	440	7.0	560	96	12.0	6.3	150



未来へつながる無限の可能性を秘めた磁石をお届けします。

七星通株式会社

〒193-0834 東京都八王子市東浅川町917-6-101

TEL 042-667-5856 / 042-6567-5846 FAX 042-667-5847

URL <http://shichiseitsu.co.jp> E-mail info@shichiseitsu.co.jp