

材質 記号 Grade	残留磁束密度 Br		保磁力 Hcb		保磁力 Hcj		最大エネルギー積 (BH) max		密度 Density g/cm3	工作温度 Tw Max ℃	備考 Remark
	kGs	mT	kA/m	kOe	kA/m	kOe	KJ/m3	MGOe			
	BS6A	4.0	400	278	3.5	800	10.0	32	4.0	4.5	
BS8A	5.0	500	318	4.0	800	10.0	48	6.0	4.5	120	
BS10B	6.0	600	358	4.5	800	10.0	64	8.0	5.0	120	2:17
BS12B	7.0	700	318	4.0	400	5.0	80	10.0	5.0	120	
BS12HB	7.0	700	398	5.0	800	10.0	80	10.0	5.0	100	



未来へつながる無限の可能性を秘めた磁石をお届けします。

七星通株式会社

〒193-0834 東京都八王子市東浅川町917-6-101

TEL 042-667-5856 / 042-6567-5846 FAX 042-667-5847

URL <http://shichiseitsu.co.jp> E-mail info@shichiseitsu.co.jp